

Información técnica Natural

Ficha técnica de paneles de Eureka Techos y Paredes Natural

Descripción de la características	Unidad		Tipo de test
Ancho	Mm	190 ± 1	DIN 68740
Ancho Útil	Mm	177 ± 1	DIN 68740
Largo	Mm	2.600 ± 2	DIN 68740
Largo Útil	Mm	2.595 ± 2	DIN 68740
Espesor	Mm	10 ± 0,5	DIN 68740
Desviación del ángulo recto	Mm	<= 2 Cada 1.000 mm	
Densidad	Kg/m3	650	ISO 845
Peso/m2	Kg	6,5	
Cantidad/caja	M²	2,47	
Peso/caja	Kg	16	
Resistencia a la abrasión	Revoluciones	> 260	Taber Test
Conductividad térmica	W/mK	0,0673	DIN 12667
Resistencia a el calor	°C	100	DIN 68861
Resistencia a la luz sol		>= 8	DIN 53387-2-F
Resistencia al fuego			

Cumplimiento Normativa Emisión Formaldehído E1
y el resto de requerimientos para el mercado CE